

Prøvetaking av sopp/insektskader



Hvis det er uklart hvilke(n) skadegjørere som har forårsaket angrepet er det nødvendig å ta prøver for videre analyse. Det er da viktig å sørge for at prøvene er representative for skaden.

- Prøver av råteskadet treverk bør tas fra overgangen mellom friskt og angrepet materiale. Prøvene må være tilstrekkelig store, som regel bør de minst være 10 x 5 cm, selv om mindre trestykker ofte er tilstrekkelig.
- Soppvev, fruktlegemer, insekter eller andre mistenkelige former i skadeområdet tas med.
- Prøvene må oppbevares i godt merkede papirposer. Hvis prøvene er fuktige bør de tørkes før de sendes til analyse.
- Prøveposene må merkes godt med skadestedets navn og adresse. Det må også angis hvor i bygningen prøven er tatt.

Oppdragsgiver

Navn:.....

Adresse:.....

Telefon:.....

Skadested

Adresse:.....

Beskrivelse av bygningen (type, alder, beliggenhet):

Prøvested (beliggenhet i bygningen):.....

Skadebeskrivelse (utseende, omfang, årsak):.....

Dato:.....

Person:.....